

Техническое описание материала
Издание: 18.07.2007
Sikaplan® WP 6110-15H black (Trocal® Type A, 1,50 мм)

Sikaplan® WP 6110-15H black (Trocal® Type A, 1,50 мм)

Полимерная гидроизоляционная мембрана

Construction

Описание	Sikaplan® WP 6110-15H black (Trocal® Type A, 1,50 мм) (толщина 1,5 мм) — неармированная гидроизоляционная мембрана на основе пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ).
Область применения	<ul style="list-style-type: none">■ Гидроизоляция всех типов зданий и сооружений от грунтовых вод, загрязненных маслами■ Изоляция емкостей и каналов, где находится вода, загрязненная маслами.■ Изоляция резервуаров с нефтепродуктами.■ Гидроизоляция мостов.
Характеристики / преимущества	<ul style="list-style-type: none">■ Устойчива к воздействию масел.■ Высокая устойчивость к старению.■ Высокая прочность и эластичность.■ Устойчивость к прорастанию корней и воздействию микроорганизмов.■ Устойчивость к агрессивному воздействию химических веществ, содержащихся в грунтовых водах.■ Высокая паропроницаемость.■ Высокая устойчивость к механическим воздействиям.■ Высокая стабильность линейных размеров.■ Высокая эластичность при отрицательной температуре.■ Сваривается горячим воздухом.■ Возможно применение на утрамбованном грунте.■ Пригодна для применения в условиях кислой среды с мягкой водой (низкий уровень pH грунтовых вод агрессивно воздействует на бетон).■ Можно применять на слабых основаниях, у которых когезионная прочность на отрыв менее 1,5 МПа.■ Можно укладывать на влажные или мокрые основания.
Нормы / стандарты	Sikaplan® WP 6110-15H black (Trocal® Type A, 1,50 мм) разработана и изготовлена в соответствии с наиболее распространенными международными стандартами: <ul style="list-style-type: none">■ изготовлена в соответствии с DIN EN 13 492;■ соответствует стандарту DIN 16 937;■ соответствует стандарту SIA V 280;■ официальные Европейские сертификаты качества: Official Quality Approvals и Agreement Certificates;■ контроль и оценка производства сертифицированными лабораториями;■ система контроля качества в соответствии с EN ISO 9001/14001.
Внешний вид / цвет	Неармированная рулонная мембрана Поверхность: гладкая Толщина мембраны: 1,50 мм Цвета: черный, зеленый
Упаковка	Длина рулона: 15,00 м Ширина рулона: 2,00 м Удельный вес: 1,95 кг/кв. м
Хранение	Рулоны должны храниться в горизонтальном положении на паллетах в сухих и прохладных условиях. Должна быть обеспечена защита от прямого воздействия солнечного света, дождя, снега и льда.
Техническое описание	
Химический состав	Пластифицированный ПВХ



Толщина	1,50 мм (SIA V 280/1, EN 1849-2)
---------	----------------------------------

Коэффициент диффузии водяного пара	$\mu < 12\ 000$ (SIA V 280/6)
------------------------------------	-------------------------------

Механические / физические характеристики

Водонепроницаемость	Водонепроницаема при давлении 4 бар в течение 72 ч (SIA V 280/5, DIN 16726)
---------------------	---

Прочность при разрыве (SIA V 280/2, ISO 527-1/3/5)

Вдоль рулона	$> 17,50$ МПа
--------------	---------------

Поперек рулона	$> 17,50$ МПа
----------------	---------------

Удлинение при разрыве (SIA V 280/2, ISO 527-1/3/5)

Вдоль рулона	$> 280\%$
--------------	-----------

Поперек рулона	$> 280\%$
----------------	-----------

Усилие на прокол	$> 2,3$ кН (EN ISO 12236)
------------------	---------------------------

Изменение линейных размеров при термическом старении	В течение 6 ч при $t = +80\text{ °C}$ $< 1,53\%$ (SIA V 280/4, DIN 53377)
--	--

Гибкость при низкой температуре	-20 °C (EN 495-5)
---------------------------------	----------------------------

Прочность сварного шва	Разрыв за пределами сварного шва (SIA V 280/16, DIN 16726)
------------------------	--

Устойчивость после хранения в тепле	Нет пузырей, вздутий, трещин и капилляров (SIA V 280/4, DIN 53377)
-------------------------------------	--

Информация о системе

Структура системы	Рекомендуется применять только следующие комплектующие: Sikaplan® WP — ламинированная жесть для механической фиксации мембраны; Sika® Waterbar тип AR или DR для фиксации рулонов и гидроизоляции швов бетонирования, изготовленные в масло-, битумостойком исполнении (B-тип).
-------------------	---

Информация по применению

Требования к основанию	<p>■ Бетон Поверхность должна быть чистой, сухой, без пыли и грязи, масляных пятен, слабодержащихся частиц.</p>
	<p>■ Грунт Основание из грунта должно быть утрамбовано до плотности 95% по Проктору. С утрамбованной поверхности должны быть удалены все твердые включения с заостренными краями. Для обеспечения нормального дренажа основание под мембраной должно иметь уклон не менее 4%. Утрамбованная поверхность должна быть покрыта фильтрующим слоем толщиной не менее 5 см из мелкого гравия фракции до 4 мм. Под гидроизоляционную мембрану необходимо уложить защитный слой геотекстиля плотностью не менее 500 г/м².</p>
	<p>■ Битум, асфальт Поверхность должна быть чистой, сухой, без пыли и грязи, масляных пятен, слабодержащихся частиц.</p>

Условия применения / ограничения

Температура	Температура основания: минимальная 0 °C / максимальная $+35\text{ °C}$. Температура воздуха: минимальная $+5\text{ °C}$ / максимальная $+35\text{ °C}$.
-------------	---

Инструкция по укладке

Технология укладки/ инструменты	<p>Технология укладки: свободную укладку с механическим креплением или с балластом осуществлять в соответствии с подходящим технологическим регламентом для укладки гидроизоляционных мембран.</p> <p>Швы свариваются внахлест с помощью электрического сварочного оборудования, автоматами сварки горячего воздуха и ручными сварочными аппаратами (фенами) с использованием прикаточных роликов с возможностью регулирования температуры воздуха не менее чем до +600 °С.</p> <p>Рекомендуемый тип оборудования: ручной сварочный аппарат Leister Triac PID; автоматический сварочный аппарат Leister Twinny S / T; полуавтоматический сварочный аппарат Leister Triac Drive.</p> <p>Параметры сварки, включая температуру и расход горячего воздуха, скорость сварочного аппарата, давление на мембрану, должны быть подобраны и проверены в зависимости от погодных условий и типа сварочного оборудования на строительной площадке непосредственно перед сваркой.</p>
Замечания по укладке/ ограничения	<p>Монтажные работы по укладке мембран могут производить только укладчики, прошедшие обучение в компании Sika.</p> <p>Мембрана несовместима с пластиками других типов, кроме ПВХ. В таких случаях необходимо применять разделительный слой из геотекстиля плотностью не менее 300 г/кв. м.</p> <p>Водонепроницаемость гидроизоляции должна быть проверена и испытана после укладки мембран в соответствии с требованиями заказчика.</p> <p>Мембрана не стабилизирована против УФ-излучения, и ее нельзя укладывать на открытых участках, подверженных воздействию солнечного света. Мембрана несовместима с каменноугольной смолой.</p>
Примечания	<p>Все технические данные в этом документе основываются на лабораторных испытаниях. Реальные значения могут несколько отличаться по не зависящим от нас причинам.</p>
Местные ограничения	<p>Пожалуйста, примите во внимание, что в результате разных местных требований показания этого продукта может отличаться в разных странах. Пожалуйста, обращайтесь к местным данным о продукции.</p>
Информация по охране труда и технике безопасности	<p>Данный продукт не попадает под регламенты ЕС об опасных товарах. В результате в соответствии с EC-Guideline 91/155 EWG не требуются данные о безопасности продукта. Этот продукт не вредит окружающей среде при нормальном использовании.</p>
Защитные меры	<p>Должна быть предусмотрена приточная вентиляция, если сварка производится в закрытом помещении. Местные нормы должны быть приняты во внимание.</p>
Транспортировка	<p>Продукт не классифицирован как опасный для транспортировки.</p>
Юридические замечания	<p>Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации материалов Sika® даны на основании существующих знаний и практического опыта применения материалов при соблюдении правил хранения и применения. На практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте таковы, что гарантии, касающиеся ожидаемой прибыли, полного соответствия специфических условий применения или другой юридической ответственности, не могут быть основаны на данной информации, на каких-либо письменных рекомендациях или любых других советах. Имущественные права третьих лиц должны соблюдаться. Все договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация о которых высылается по запросу.</p>

Клиентское и техническое обслуживание:

ООО «Зика»
127006, г. Москва,
ул. Малая Дмитровка, д. 16, стр. 6
Тел.: +7 (495) 771-74-88
Факс: +7 (495) 771-74-80

Филиал в Санкт-Петербурге:

196240, г. Санкт-Петербург,
ул. Предпортовая, д. 8
Тел.: +7 (812) 723-10-78, +7 (812) 723-08-57
Факс: +7 (812) 823-03-72

Филиал в Екатеринбурге:

620016, г. Екатеринбург,
ул. Предельная, д. 57, стр. 4, оф. 1
Тел.: +7 (343) 267-94-48, +7 (343) 216-53-50
Факс: +7 (343) 216-53-50

